

# Бумага

## Основные параметры бумаги

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	55 ±2,5	ГОСТ 13199 (ИСО 536)
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не менее	0,85	ГОСТ 27015 (ИСО 534)
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4 000 3 000	ГОСТ ИСО 1924.1
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб 60), г/м <sup>2</sup> , не более	40	ГОСТ 12605 (ИСО 535)
Белизна, %	81-85	ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %	82-88	ГОСТ 8874 (ИСО 2471)
Гладкость, по Бекку, сек среднее по двум сторонам, не менее	400	ГОСТ 12795 (ИСО 5627)
Сорность, число соринок на 1 м <sup>2</sup> площадью от 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> , не более	200	ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0-7,0	ГОСТ ИСО 287
Стойкость поверхности к выщипыванию (по Деннисону), восковые ед., не менее	12	ГОСТ Р 55083-2012