

# SVETOPRINT®

## БУМАГА ОФСЕТНАЯ

### СПЕЦИФИКАЦИЯ\*

Параметр качества	Ед. изм.	Допуск	МАРКА С						МАРКА А
			65	70	75	80	90	100	
Масса	г/м <sup>2</sup>	±2	65	70	75	80	90	100	82
Толщина	мкм	±3	85	92	98	104	116	128	106
Шероховатость по Бендтсену	мл/мин	±50	200	200	200	200	250	250	200
Белизна – ISO	%	±2	105	105	105	105	105	105	109
Белизна – CIE	%	±3	146	146	146	146	146	146	160
Впитываемость по Кобб	г/м <sup>2</sup>	±5	25	25	25	25	25	25	25
Влажность	%	±1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	4,6±0,7
Непрозрачность	%	Не менее	85	87	89	91	91	94	93
Разрывная длина	км	Не менее	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

\* Носит информационный характер

Система менеджмента НПАО «Светогорский ЦБК» сертифицирована на соответствие стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (GOST R ISO 14001-2016), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Бумага производится согласно СТО 00253497-004-2021

Бумага SvetoPrint производится в рулонах:

Количество склеек в рулоне не более одной

В партии (заказе) допускается не более 10% рулонов со склейками

Бумага офсетная SvetoPrint предназначена для рулонной и листовой печати офсетным и цифровым способом