



БУМАГА ДЛЯ ВЕРХНИХ СЛОЕВ ГИЛЬЗ

Технические характеристики:

Толщина	Масса	Сопrotивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении	Сопrotивление продавливанию	Разрушающее усилие в машинном направлении	Впитываемость по COBB60	Влажность
ГОСТ 27015	ГОСТ 13199	ГОСТ 13648.6	ГОСТ 13525.8	ГОСТ 13525.1	ГОСТ 12605	ГОСТ 13525.19
мм	г/м2	Н	min КПа	min Н	г/м2/60сек	max %
0.23	175	130	800	160	200-300	8

Параметры	Единицы	Отклонения	Метод тестирования
Толщина	мм	+/- 0.02 мм	ГОСТ 27015
Масса	г/м2	+/- 15 г/м2	ГОСТ 13199
Размер	мм	ширина (рулоны) +/- 3 мм	